



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTS :
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

FICHE TECHNIQUE

RE20064 MITCH
ESD S3S CI HI HRO FO SR
Natural Confort 11
Mondopoint FiberToe
CHAUSSURE TYPE "A"
POINTURES 35-48
RDP su TG 42 - POIDS Kg 1,100

PHOTO PRODUIT



GAMME

TECNOLOGIE



DESCRIPTIF

La chaussure de sécurité MITCH assure une protection optimale et une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

La tige en Putek Hexagon, un matériau particulièrement résistant à l'abrasion, est à la fois imperméable et respirante, garantissant un confort optimal tout au long de la journée.

L'embout Fibertoe en fibre de verre et la semelle anti-perforation ultralégère offrent une protection accrue tout en préservant la légèreté nécessaire pour un usage prolongé.

La semelle de propreté U-POWER ORIGINAL ultralégère enveloppe le pied pour un maximum de confort.

Enfin, la semelle EVA en caoutchouc noir assure une adhérence remarquable, même sur les surfaces les plus glissantes.

Certifiée S3S CI HI HRO FO SR et entièrement Free Metal, la chaussure MITCH se distingue par sa polyvalence et ses performances exceptionnelles.



SPÉCIFICATION TECHNIQUES

EMBOUT Fibertoe

Résistance au choc. Hauteur libre après impact mm

Résistance alla compression. Hauteur libre après compr. mm

SEMELLE ANTIPERFORATION "Save & Flex® PLUS"

Résistance à la perforation N

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE

IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Pénétration d'eau après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DE L'EMPEIGNE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

Résistance à l'abrasion aux cycles SECS

Résistance à l'abrasion aux cycles HUMIDES

SEMELLE DE MARCHÉ

Résistance à l'abrasion

SUOLA USURA

Résistance à l'abrasion (perte en volume) mm³

Résistance à la flexion mm

Résistance semelle de marche/intermédiaire N/mm

Résistance aux hydrocarbures (variati.% Volume)

Absorption d'énergie du talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS
(talon incliné à l'avant de 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS
(talon incliné à l'arrière de 7°)

SR- Résistance au glissement sur céramique avec glycérine
(talon incliné à l'avant de 7°)

SR- Résistance au glissement sur céramique avec glycérine
(talon incliné à l'arrière de 7°)

NORME EN ISO

VALEURS

20345:2022

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

< 10⁹ Ohm

≤ 30%

≤ 0.2 gr

≥ 0.8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25600 cycles

12800 cycles

≥ 400 cycles

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0.31

≥ 0.36

≥ 0.19

≥ 0.22

OBTENUES

17,0

19,0

Conforme

Conforme

15.4

0.13

2.1

20.4

24.5

620.2

Aucune perforation

Aucune perforation

Aucun dommage

139

2.8

10.6

7.9

35

0.45

0.41

0.29

0.24